

## FR4 系列

树脂类别	环氧当量 (g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份(wt%)	含溴率 (wt%)	特性
GEBR450A80	420-450	800-2000	79-81	18-21	FR4 一般型，用于 CCL，白料
GEBR451A80	475-495	1250-3000	79-81	21-22	FR4 一般型，用于 CCL，白料