

可挠型 DimerAcid 变性环氧树脂

树脂类别	环氧当量(g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	色相 (Gardner)	固形份 (wt%)	特性
GEER172	600-700	半固态	6MAX		二聚酸变性环氧树脂
GEER172X75	600-700	X-Z*	6MAX	74-76	二甲苯溶剂型树脂
GEER173X90	240-280	2000-6000	10MAX	89-91	